



SCHOMBURG FIX 10-M

TOOTE NR: 201 818

Ankurdusmört.



OMADUSED:

- Kloriidivaba.
- Kiiresti tarduv.
- Mitmeks otstarbeks kasutatav.
- Omab suurt tugevust tardumise alg- ja lõppfaasis.
- Talub kõiki normaaltsemente.

KASUTUSALAD:

FIX 10-M sobib eriti hästi aukude kiireks sulgemiseks, küttekehade, trepikäsi- ja rüüblite kinnitamiseks. Materjali FIX 10-M kasutatakse veel sideainelisandina kiiretel betooniparandustöödel, tehis- ja looduskiivide, krohvide, tsementpindade või müüritise parandustöödel sise- ja välitingimustes.

FIX 10-M ja sellega valmistatud mördid ei tohi sattuda kokkupuutesse värviliste metallidega (nt alumiiniumi, tsingi, tina või vasega). Värvilised metallid tuleb eelnevalt katta korrosioonikaitsevõõbaga ASODUR-ZNP. Sealjuures tuleb vältida pooride teket.

PAKEND:

1, 6 ja 12 kg

HOIUSTAMINE:

Suletud originaalpakendis 12 kuud, avatud pakendid kasutage kiiresti ära. Kaitske materjali niiskuse eest.

KOGUKULUM:

2 kg 1 l tühimiku

TEHNILISED ANDMED:

Alus: lisanditega tsement
 Värvus: tsemendihall
 Puistemahumass: u 1,10 kg/dm³
 Aluspinna ja paigaldus- temperatuur: +5°C kuni +35°C

Paigaldusaeg: 3-8 minutit, sõltuvalt temperatuurist ja segust

Vee lisamine:

- pahtli konsistents 25-30 %
- voolav konsistents 30-40 %

Materjali tugevus +23 °C ja 50 % suhtelise õhuniiskuse korral:

Kasutusala		1 tund	1 päev	28 päeva
Pahtel	Survetugevus, N/mm ²	u 5	37,5	46,3
Voolav konsistents	Survetugevus, N/mm ²	u 4	u 35	u 45

ALUSPIND:

Lahtine krohv ja müüritisekivid tuleb eemaldada. Aluspinda tuleb eelnevalt niisutada. Sealjuures vältida loikude teket.

PAIGALDAMINE:

Panna valmis vajalik kogus vett ja lisada FIX 10-M seguveele. Vastupidine toimimisviis võib põhjustada klimpide teket. Materjali FIX 10-M peab pidevalt segama ja kiiresti paigaldama, sest tsement hakkab tarduma juba 3 kuni 8 minuti pärast. Ärge segage kokku rohkem materjali, kui jõuate paigaldusajal ära paigaldada.

Juba tarduma hakkavat mörti ei tohi enam uuesti läbi segada. Kui on vaja paigaldada betooniparandustöödel paks kiht mörti, võib segada materjali FIX 10-M pestud liivaga.

Segamisvahekord: 1 : 1-2 (FIX 10-M : liiv).

NB!

- Kaitske kõrvalolevaid pindu materjali FIX 10-M toime eest.
- Viige läbi proovipaigaldus.
- Lekkekohtade puhul kasutage materjali FIX 10-S.
- Materjali FIX 10-M suur nakketugevus võimaldab liiva lisamist, ilma et tardumisprotsess aeglustuks. Liiva osakaalu suurenedes materjali tugevus väheneb. FIX 10-M ei tohi kipsi sisaldavate materjalidega kokku puutuda ning seda ei tohi selliste materjalidega segada.

Jälgida kehtivat EU ohutusandmete lehte!

GISCODE: ZP1

Antud tehniline leht on tõlge Saksakeelsest versioonist ega arvesta kohalike ehitusalased ja juriidilisi nõudeid. See on mõeldud üldise tootekirjelduse edastamiseks. Juriidiliselt on kehtiv ainult Saksakeelne tehniline leht või võõrkeelne tõlge Schomburgi tütarettevõtete poolt nende tegevuspiirkonnas.

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitusete kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.