

KÖSTER Facade Cream

TOOTE NR: P 200

Vett hüljav immutusvedelik mineraalsetele aluspindadele.

	KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 13 P 200 EN 1504-2: ZA. 1d and ZA. 1e Surface protection products - Impregnation Protection against ingress (1.2)
Linear shrinkage Coefficient of thermal expansion Cross cut CO ₂ -permeability Water vapor permeability Capillary absorption and permeability to water Depth of penetration Resistance to thermal shock Chemical resistance Release of dangerous substances	NPD NPD NPD NPD NPD $w = 0.02 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0.5})$ Class I NPD NPD NPD

OMADUSED/EELISED:

Kvaliteetne fassaadiimmutusvahend. Sobivad aluspinnad: tellis, klinker, looduskivi ja mineraalsed krohvid. Suure leelisekindluse tõttu sobib ka äsja valminud mineraalsete aluspindadele. Kreemja, mittevalguva konsistentsi tõttu on materjali hea paigaldada pintsliga või rulliga ning materjalikadu on minimaalne.

KÖSTER Facade Cream kaitseb ehitist vihma eest, kuid laseb samas läbi veeauru. KÖSTER Fassadencreme on külma- ja teesoolakindel.

KASUTUSALAD:

Kasutatakse imavate mineraalsete aluspindade immutamiseks. Sobivad aluspinnad on nt tellis, glasuurimata dekoratiivtellis, klinker, lubjakivi, krohvid, mörddid ja looduskivid.

PAKEND:

5 l või 15 l

KULUNORM:

Sõltuvalt aluspinna imavusest 0,1 - 0,25 l/m².

Soovitav on enne immutusvahendi paigaldamist teha proovipaigaldus, et selgitada materjali kulu ja toime.

HOIUSTAMINE:

Tihedalt suletud pakendites säilib kuni 12 kuud

TEHNILISED ANDMED:

Värv:	piimjas, valge kreemjas (kuivab läbipaistvaks)
Toimeaine:	polüsiloksaan, lahustivaba
Toimeainesisaldus:	25%
Viskoossus:	3000 mPa.s
Paigaldustemp.:	+5 kuni +30 °C
Vihmakindel:	u 20 minuti pärast (20 °C juures)
Tihedus:	1,0 g/cm ³
Leektäpp:	> 100 °C

ALUSPIND:

Kuiv või veidi niiske, puhas. Aluspinnas ei tohi olla üle 0,3 mm laiuseid pragusid ega auke. Soola jm aluspinda kahjustavate ainete kogumid tuleb enne immutusvahendi paigaldamist eemaldada. Värvid ja muud kattekihid ning puhastusvahendite jäägid tuleb täielikult eemaldada. Praod ja lahtised vuugid tuleb enne immutusvahendi paigaldamist täita.

Mitteimavad materjalid, nagu nt marmor ja glasuuritud tellis ei ole sobivad aluspinnad.

PAIGALDAMINE/KASUTAMINE:

Kandke materjal ühes töökäigus pintsliga, rulli või Airless-pritsiga ühtlaselt aluspinnale. Katke kinni kõrvalolevad pinnad nt aknad ja ukSED.

Teatud juhtudel võib aluspinna värvus pärast aluspinna töötlemist KÖSTER Facade Cream intensiivsemaks muutuda; seetõttu soovitame teha proovipaigalduse u 1 m² pinnale.

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE:

Kohe pärast kasutamist veega.

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuse eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitusi kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.