



ASO-DB-STANDARD

Veetihe lint

Omadused:

- Veetihe
- Elastne
- UV-kiirguse suhtes stabiliseeritud
- Vastupidav ilmastikuoludele
- Talub aluseliskeskonda

Kasutusala:

ASO-DB-Standard kasutatakse liikuvate, veetihedate liikumis- ja ühendusvuukide tihendamiseks plaatkatete all koos toodetega SANIFLEX, AQUAFIN 2K/M, AQUAFIN RS300 ja ASOFLEX-AKB.

ASO-DB-Standard linti on kerge kasutada ja koos ülal mainitud toodetega saavutatakse tugev ja kestav ühendus.

ASO-DB-Standard sobib kasutamiseks niisketes ruumides koormusklassidega A0 ja B0 (vannitoad, rõdud, terrassid jne.) vastavalt Saksa ehitusnormidele. Samuti sobib lint kasutamiseks ruumides koormusklassiga A ja C.

Tehnilised andmed:

Koostis: polüesterkangas koos termoplastse polüvinüülkloriidist (PVC) elastomeerse kattega.

Värv: hall

Paksus: 0,62-0,80 mm

Purunemispäri: u. 4 bar

Veetihedus vastavalt normile

DIN EN 1928: $\geq 1,5$ bar

Temperatuuri-

kindlus: -22 °C - +60 °C

UV taluvus: min. 500 tundi vastavalt

DIN EN ISO 4892-2

Venivus piki

suunas: $\geq 20\%$ DIN 527-3

Venivus põiki

suunas: $\geq 80\%$ DIN 527-3

Kemikaalide

taluvus 7 päeva

+22 °C juures:

Soolhape 3%

Väävelhape 35%

Sidrunhape 100 g / l

Kaaliumhüdroksiidi 3%

Naatriumhüdroksiidi 0,3 g / l

Soolane vesi 20 g / l (meresool)

Pakendid: 50 m rull (laius 120 mm ± 2 mm;
70 mm elastomeeriga keskosa)

Säilitamine: kuivas, jahedas, päikesekiirguse eest
kaitstult vähemalt 3 aastat.

Paigaldamine:

Kasutades 4-6 mm segukammi paigaldage sobiv hüdroisolatsioonimaterjal vähemalt 2 cm laiemalt kui tihenduslint. Asetage tihenduslint värskete kihile elastomeerse kattega pool üleval ning suruge lint hüdroisolatsioonimaterjali sisse. Jälgige, et lint oleks sile, ilma kortsude ja voltideta. Kasutage silumiseks rulli või kellut. Lindi liitekohtadel kasutage vähemalt 5-10 cm üle katet. Lint peab olema hüdroisolatsioonimaterjaliga täielikult nakkunud, et vältida vee tungimist lindi alla. Katke lint täielikult hüdroisolatsioonimaterjaliga. Liikumisvuukide katmisel võib ASO-DB-Standard lindi pisut voltida vuuki ja jätta selle osa täiendavalt hüdroisolatsioonimaterjaliga katmata.

NB!:

- Lindiga ASO-DB-Standard hüdroisoleeritud vuuke tuleb kaitsta mehaaniliste kahjustuste eest.
- ASO-DB-Standard võib mitte nakkuda lahustipõhiste toodetega.
- Sein ja põrand ühenduskohtades hüdroisoleerimiseks maapinnaga kokku puutuvatel ehitise osadel tuleb kasutada linti ASO-Dichtband-2000-S.

Antud tehniline leht on tõlge Saksakeelsest versioonist ega arvesta kohalike ehitusalased ja juriidilisi nõudeid. See on mõeldud üldise tootekirjelduse edastamiseks. Juriidiliselt on kehtiv ainult Saksakeelne tehniline leht või võõrkeelne tõlge Schomburgi tütarettevõtete poolt nende tegevuspiirkonnas.